



ÇEKME TEST RAPORU

Tarih:13.08.2013
Sayfa: 1/1

Bağlantı ve Tesbit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.

TIP	ÖLÇÜ	NUMUNE NO	KATALOG KOPMA YÜK DEĞERİ (kN)	TEST KOPMA YÜK DEĞERİ (kN)	DEFORMASYON TİPİ
NAKC 015	1/2"	1	10	11,135	Kafa Parçası Kelepçe Sacından Koptu
NAKC 015	1/2"	2	10	14,485	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 015	1/2"	3	10	13,780	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 020	3/4"	1	10	14,020	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 020	3/4"	2	10	13,800	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 020	3/4"	3	10	13,695	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 025	1"	1	10	14,255	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 025	1"	2	10	14,410	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 025	1"	3	10	14,275	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 032	1 1/4"	1	10	13,985	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 032	1 1/4"	2	10	13,115	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 032	1 1/4"	3	10	14,055	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 040	1 1/2"	1	10	14,100	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 040	1 1/2"	2	10	13,925	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 040	1 1/2"	3	10	14,730	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 050	2"	1	10	13,570	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 050	2"	2	10	13,180	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 050	2"	3	10	13,800	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 065	2 1/2"	1	10	12,690	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 065	2 1/2"	2	10	12,480	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 065	2 1/2"	3	10	13,375	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 080	3"	1	10	11,220	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 080	3"	2	10	11,635	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 080	3"	3	10	12,115	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 100	4"	1	14	20,165	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 100	4"	2	14	22,005	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 100	4"	3	14	21,890	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 125	5"	1	20	22,155	Civata Koptu
NASC 125	5"	2	20	22,285	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NASC 125	5"	3	20	20,960	Somun Kelepçe Sacından Koptu
NAKC 150	6"	1	20	25,140	Kafa Sacı Yırtıldı
NAKC 150	6"	2	20	29,165	Kelepçe Sacı Yırtıldı
NAKC 150	6"	3	20	23,530	Kelepçe Sacı Yırtıldı

Onaylayan:
Tarih:
İmza:Onaylayan:
Tarih: 13/08/13
İmza: